


無溶剤UVコーティング 耐薬品性 一覧

薬品名	濃度	エポキシ塗料版		無溶剤UVコーティング (ツヤ有り ハイグレード)		無溶剤UVコーティング (ツヤ消し防滑ハイグレード)	
		直後 (3分後)	48時間後	直後 (3分後)	48時間後	直後 (3分後)	48時間後
硫酸	10%	○	○	◎	○	◎	○
	20%	△	△	◎	○	◎	○
	98%	×	×	×	×	×	×
塩酸	10%	○	○	◎	◎	◎	◎
	36%	×	×	◎	×	◎	×
硝酸	10%	△	△	◎	○	◎	○
	20%	×	×	○	△	○	△
リン酸	10%	○	△	◎	◎	◎	◎
	30%	△	×	◎	◎	◎	◎
酢酸	5%	△	△	◎	○	◎	○
	10%	△	×	◎	○	◎	○
乳酸	5%	△	△	◎	◎	◎	◎
	10%	△	×	◎	◎	◎	◎
アンモニア水	28%	◎	◎	◎	◎	◎	◎
メタノール	-	△	×	◎	◎	◎	◎
エタノール	-	△	×	◎	◎	◎	◎
トルエン	-	○	×	◎	◎	◎	◎
キシレン	-	○	×	◎	◎	◎	◎
アセトン	-	△	×	◎	◎	◎	◎
クレゾール石鹼液	5%	△	×	◎	◎	◎	◎
次亜塩素酸ナトリウム	1%	○	○	○	○	○	○
過酸化水素水	30%	△	△	◎	×	◎	×
過マンガン酸カリウム	1%	△	△	◎	△	◎	△ (紫色変色)

view株式会社

TEL 052-508-4835 FAX 052-508-4836

お問い合わせは  0120-07-4835 まで